



Betofix R4

Faserverstärkter PCC (RM) zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken

Farbton	Verfügbarkeit
	Anz. je Palette 36
	Größe / Menge 25 kg
	Gebinde-Typ Papiersack
	Gebinde-Schlüssel 25
	Art.-Nr.
grau	1096 ■

Verbrauch Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. 2,0 kg/dm³



Anwendungsbereiche



- Betonersatz gemäß
 - DIN EN 1504-3
 - Rili-SIB DAFStb 2001
 - ZTV-ING
 - ZTV-W LB 219
- Betonersatz für die statisch relevante Instandsetzung

Eigenschaften

- Hoher Chlorideindringwiderstand
- Sulfatbeständig
- Hoher Karbonatisierungswiderstand
- Frost-Tauwechselbeständig
- Gutes Wasserrückhaltevermögen
- Besonders schwindarm



Angaben zur Planung

Betofix R4 - Klassifizierung								
nach Rili-Sib 2001	M3							
nach DIN EN 1504-3	R4							
Altbetonklassen	A3	A4						
Brandverhalten	Klasse A1							
Einwirkung aus der Umgebung								
	XALL							
Karbonatisierung	XC1	XC2	XC3	XC4				
Chloride ohne Meerwasser	XD1	XD2	XD3					
Chloride mit Meerwasser	XS1	XS2	XS3					
Frostangriff mit/ohne Taumittel	XF1	XF2	XF3	XF4				
Chemischer Angriff	XA1	XA2						
Verschleißbeanspruchung	XM1	XM2						
Feuchtigkeitsklassenzuordnung	WO	WF	WA					
Einwirkung aus dem Betongrund								
Rückseitige Durchfeuchtung backfacing water	XBW1	XBW2						
Wasserbeaufschlagung durch Süß- oder Meerwasser	XW1	XW2						
Statisch mitwirkend	XSTAT							
Dynamische Beanspruchung bei Applikation	XDYN							
Anwendung								
Instandsetzungsprinzipien/- verfahren	3.1	3.2	4.4	5.3	6.3	7.1	7.2	7.4

Produktkenndaten

Wasseranspruch	Ca. 11 % entspricht 2,8 l/25 kg							
Chloridmigrationskoeffizient nach 28 d	28 d = $1,27 \cdot 10^{-12}$ m ² /s 90 d = $0,70 \cdot 10^{-12}$ m ² /s							
Druckfestigkeit	1 d ca. 20 N/mm ² 7 d ca. 45 N/mm ² 28 d \geq 50 N/mm ²							
Biegezugfestigkeit (28 d)	\geq 8,0 N/mm ²							
Dyn. E-Modul	\geq 25000 N/mm ²							
Oberflächenzugfestigkeit	\geq 2,0 N/mm ²							
Größtkorn	2 mm							

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zertifikate

➤ [EG-Zertifikat QDB Nr. 921-CPR-2042](#)

Mögliche Systemprodukte


➤ [Betofix KHB \(1087\)](#)
➤ [Betofix Fill \(1008\)](#)

Arbeitsvorbereitung

■ Vorbereitungen
Betonuntergrund:
Tragfähig, sauber, staubfrei
Aktuelle technische Regelwerke für nachfolgende Parameter beachten:
- Haftzugfestigkeiten des Untergrundes
- Mindestrautigkeiten/-rautiefen
Untergrund mattfeucht vornässen.
Bewehrung:
Reinheitsgrad SA 2 ½ bei Auftrag eines Korrosionsschutzes, ansonsten SA 2




Zubereitung



- Anmischung
Wasser vorlegen, Trockenmörtel zugeben und homogen mischen.
Anmischen nur maschinell möglich!

Mischzeit: ca. 3 Minuten
Reifezeit: ca. 1 Minute
Nachmischzeit: ca. 1 Minute

Verarbeitung



- Verarbeitungsbedingungen
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.
Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.
Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.

Verarbeitungszeit
(+20 °C): Ca. 60 Minuten

Schichtdicke
Einlagig 5 - 25 mm
Zweilagig < 50 mm, Verarbeitung frisch in frisch
Einlagig in Ausbrüchen < 80 mm

Nachbehandlung
Frische Mörtelflächen mind. 3 Tage vor zu schneller Austrocknung durch Wind, direkter Sonneneinstrahlung, Regen und/oder Frost schützen!

Maschinenverarbeitung
Bei Maschinenverarbeitung bitten wir um Rücksprache mit dem Remmers Technik Service, Tel. 05432 83900.

Verarbeitungshinweise

Anmischen nur maschinell möglich!

Arbeitsgeräte / Reinigung




Mischwerkzeug, Kelle, Glättkelle
Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- Mischgefäß (4030)
- Profilkelle (5047)
- Rundkelle (4114)
- Glättkellen (4004)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle duo (4118)

Lagerung / Haltbarkeit



Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Leistungserklärung

- [Leistungserklärung](#)



Konformitätserklärung



0921 (CE)

Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

09 (CE); 22 (UKCA)

GBI P1-3

EN 1504-3: 2005

1096

Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung

Druckfestigkeit:	Klasse R4
Chloridionengehalt:	0,05 %
Haftvermögen:	≥ 2,0 MPa
Behindertes Schwinden/Quellen:	≥ 2,0 MPa
Karbonatisierungswiderstand:	Bestanden
E-Modul:	≥ 20 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1 u. 4:	≥ 2,0 MPa
kapil. Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
Brandverhalten:	Klasse A1

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.